

TOPCLEAN®
Trasparente 460-98

Scheda tecnica pag.1/2

INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE

Topclean® Trasparente 460-98 è una vernice trasparente poliuretanic catalizzata, resistente agli agenti atmosferici ed agli UV. La sua applicazione rende le superfici trattate antigraffiti (sia effettuati con bombolette spray sia con pennarelli), permette inoltre una facile removibilità delle etichette autoadesive.

Topclean® Trasparente 460-98 è un film protettivo che può essere sovrapplicato su vernici esistenti. Il film ottenuto mantiene la brillantezza nel tempo, non ingiallisce ed è resistente alle abrasioni e graffi, ai solventi, prodotti chimici in genere, ai liquidi refrigeranti ed ai fluidi idraulici.

La proprietà principale di Topclean® Trasparente 460-98 è quella di respingere lo sporco e gli agenti inquinanti della superficie (graffiti), che risultano facilmente asportabili con l'apposito pulitore Topclean® 904-28.

Il trattamento composto da protettivo+pulitore è stato formulato per mantenere le caratteristiche estetiche e funzionali conferite alle superfici dal trattamento, anche dopo moltissimi cicli di pulizia. (almeno 100 cicli)

CAMPO D'APPLICAZIONE

Topclean® Trasparente 460-98 è un trattamento protettivo superficiale antigraffiti studiato per mezzi pubblici, elementi d'arredo cittadini, superfici aperte al pubblico etc.

COLORI

Trasparente

BRILLANTEZZA

È disponibile in versione lucida o opaca setosa

COPERTURA

Ca. 10² / litro in piano con spessore del film secco di 30 µm.

PREPARAZIONE FONDO

Topclean® Trasparente 460-98 viene applicato direttamente (senza fondo) su verniciature esistenti.

Per il trattamento di verniciature esistenti è sufficiente una accurata pulizia ed una leggera carteggiatura delle stesse al fine di ottenere una superficie che permetta un adesione ottimale del trattamento.

TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE E MURALI

Topclean® Trasparente 460-98 è applicabile anche su tali superfici, tenendo presenti alcune particolarità di tali superfici:

- si crea un film impermeabile e quindi la superficie murale non risulta più traspirante.
- Il film creato assume le caratteristiche estetiche proprie del trattamento che sono : "lucido" o "opaco setoso" quindi l'aspetto finale potrebbe essere diverso da quello originale del supporto.
- Supporti lisci (es muri rasati e marmi lisci o poco porosi) ovviamente garantiscono le migliori caratteristiche antigraffiti, mentre supporti scabri o non uniformi possono risultare di pulizia più difficile per l'annidarsi degli inquinanti nelle concavità e fori (es cemento al grezzo, travertini etc, laterizi.)

I dati contenuti nella Scheda Tecnica Applicativa sono basati su prove effettuate dal produttore e vengono forniti allo scopo di informare l'applicatore sui prodotti e sul loro uso. L'applicatore deve accertare l'idoneità del prodotto e della tinta fornita all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi la responsabilità dell'uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all'uso del prodotto.

Upcoat Srl via Pisacane 29 - 20016 Pero (Mi) tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com

TOPCLEAN®**Trasparente 460-98**

Scheda tecnica pag.2/2

RITOCOCCO E RIPRISTINO DELLE SUPERFICI ANTIGRAFFITI

In considerazione delle superiori caratteristiche di resistenza superficiale di Topclean® Trasparente 460-98, per gli eventuali ripristini o ritocchi successivi delle superfici trattate, si rende necessaria una accurata carteggiatura per permettere l'adesione della nuova verniciatura,.

CATALISI

In peso: 3 parti trasparente : 1 parte catalizzatore 405-3P

APPLICAZIONE

Topclean® Trasparente 460-98 è applicabile in mano unica , se necessario, può essere steso anche in più mani leggere intervallate da un breve periodo di appassimento .

Spray ad aria compressa	aggiungere 25 % di diluente
Viscosità (DIN 53211)	24 secondi
Ugello	1,5 – 1,8 mm
Pressione	3,5– 4,5 Bar
Distanza ca	ca 25 cm
Ampiezza del getto	Da normale ad ampia sezione
Rullo	Utilizzare rulli specifici da smalti aggiungere 25 % di diluente
Pennello	Applicazione possibile, ma con risultati dipendenti dalla capacità dell'applicatore, aggiungere 25 % di diluente
Airmix	aggiungere 15 % di diluente

POTLIFE

A temperatura ambiente dopo la miscelazione con catalizzatore è utilizzabile per 4 ore.

ESSICCAZIONE

Le caratteristiche antigraffiti definitive si ottengono alla completa essiccazione in profondità del prodotto, che come tutte le vernici avviene in ca 7 giorni.

- A temperatura ambiente

Fuori polvere : 45 min.

Maneggiabile : 7 ore

Totalmente essiccato 7 giorni

- In forno

30 minuti di appassimento in aria

60 minuti a 40°C

30 minuti a 80°C (essiccazione totale in un periodo più breve)

CONFEZIONAMENTO E NOMI COMMERCIALI

Vernice di finitura:	Topclean® Trasparente 460-98	9 kg
Catalizzatore :	Topclean® Catalizzatore 405-3P	3 kg
Diluente:	Topclean® Diluente 903-69	5 kg

NOTA BENE : Topclean® Colorato 476-19 e Topclean® Trasparente 460-98 hanno rapporti di catalisi e catalizzatori differenti.

I dati contenuti nella Scheda Tecnica Applicativa sono basati su prove effettuate dal produttore e vengono forniti allo scopo di informare l'applicatore sui prodotti e sul loro uso. L'applicatore deve accertare l'idoneità del prodotto e della tinta fornita all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi la responsabilità dell'uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all'uso del prodotto.

Upcoat Srl via Pisacane 29 - 20016 Pero (Mi) tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com